TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON POLYURETHAN-SCHEIBENKLEBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einkomponenten-Polyurethan-Kleber zum Einkleben von Autoscheiben. Feuchtigkeitshärtend. Es kann auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Stabilität und kurze Härtungszeit. Schall- und schwingungsdämmend. Beständig gegen Alterung und schädliche Wirkung von Wetterbedingungen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	schwarz
Spezifisches Gewicht:	1,26 ± 0,02 g/cm3
Konsistenz:	Paste, thixotrop
Kartusche:	310 ml
Härte (Shore A):	55 ± 5
Verarbeitungstemperatur:	+ 5^0C bis +35^0C
Hitzebeständigkeit:	- 40^0C bis +80^0C

Das Auto ist fertig nach 3 Stunden (bei einer Temperatur von 23 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit bei 50%)

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 90 [g/l]
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Alle Silikon-, Butyl- und andere Materialien soll vollständig entfernt werden.
- Eine dünne gleichmäßige Schicht von U-Primer auf die Scheibe auftragen und 5 Minuten ablüften lassen.
- Scheibenkleber gleichmäßig auf die Scheibe mit der Düse auftragen.
- Die Scheibe dann unverzüglich einsetzen.
- Den überflüssigen Kleber mithilfe einer Nitroverdünnung oder Acryl-Verdünnung entfernen. Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Empfohlene Lagertemperatur: von 0^0C bis 35^0C.

GEWÄHRLEISTUNG

12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde und unter empfohlenen Lagerbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON POLYURETHAN-SCHEIBENKLEBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einkomponenten-Polyurethan-Kleber zum Einkleben von Autoscheiben. Feuchtigkeitshärtend. Es kann auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Stabilität und kurze Härtungszeit. Schall- und schwingungsdämmend. Beständig gegen Alterung und schädliche Wirkung von Wetterbedingungen.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	schwarz
Spezifisches Gewicht:	1,26 ± 0,02 g/cm3
Konsistenz:	Paste, thixotrop
Kartusche:	310 ml
Härte (Shore A):	55 ± 5
Verarbeitungstemperatur:	+ 5^0C bis +35^0C
Hitzebeständigkeit:	- 40^0C bis +80^0C

Das Auto ist fertig nach 3 Stunden (bei einer Temperatur von 23 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit bei 50%)

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 90 [g/l]
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Alle Silikon-, Butyl- und andere Materialien soll vollständig entfernt werden.
- Eine dünne gleichmäßige Schicht von U-Primer auf die Scheibe auftragen und 5 Minuten ablüften lassen.
- Scheibenkleber gleichmäßig auf die Scheibe mit der Düse auftragen.
- Die Scheibe dann unverzüglich einsetzen.
- Den überflüssigen Kleber mithilfe einer Nitroverdünnung oder Acryl-Verdünnung entfernen. Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Empfohlene Lagertemperatur: von 0^0C bis 35^0C.

GEWÄHRLEISTUNG

12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde und unter empfohlenen Lagerbedingungen.