TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON KONSERVIERUNGSMITTEL FÜR GESCHLOSSENE PROFILE - *ML*

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein Korrosionsschutzmittel für geschlossene Hohlprofile (z. B.: Türen, Motorhauben, Schweller). Das Produkt verfügt über eine wasserverdrängende Wirkung und hervorragende Eindringungseigenschaften. Es bildet eine dichte, elastische Schicht, die vor Wirkung von Wasser und Streusalz schützt. Einkomponentenmittel auf Basis von Imprägniermittel. Reagiert nicht mit Lackanstriche.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	transparent
Dichte*:	0,85 kg/l
Inhalt:	1 L
Festkörpergehalt:	ca. 47% (DIN 53216)
Ergiebigkeit:	± 0,2 kg/m² (± 200 µ)
Hitzebeständigkeit (der harten Schicht):	- 25^{0}C bis +160^{0}C
Grifffest*:	105 Minuten (± 100 µ)
Durchgetrocknet*:	5 Stunden (± 100 µ)

*bei einer Temperatur von 20 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit bei 65%

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 450,9 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Roststellen sollten vorher entfernt werden.
- Vor dem Gebrauch den Behälter gründlich schütteln.
- Die Masse mithilfe einer Spritzpistole mit spezieller auftragen. Betriebsdruck: 3 – 6 bar.
- Geschlossene Hohlräume durch Einführen von Sonden bis zum Anschlag und anschließend durch langsames Zurückziehen behandeln.
- Das Produkt kann auch mittels Pinsel aufgetragen werden.
- Die verschmutzte Flächen und Werkzeuge lassen sich mit einem Lösungsmittel oder mit einem Lackbenzin reinigen. Eine ausgehärtete Beschichtung lässt sich nur mechanisch reinigen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Empfohlene Lagertemperatur: von 10^0C bis 30^0C.

GEWÄHRLEISTUNG

24 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde und unter empfohlenen Lagerbedingungen.

TECHNISCHES DATENBLATT

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

adds TROTON KONSERVIERUNGSMITTEL FÜR GESCHLOSSENE PROFILE - *ML*

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein Korrosionsschutzmittel für geschlossene Hohlprofile (z. B.: Türen, Motorhauben, Schweller). Das Produkt verfügt über eine wasserverdrängende Wirkung und hervorragende Eindringungseigenschaften. Es bildet eine dichte, elastische Schicht, die vor Wirkung von Wasser und Streusalz schützt. Einkomponentenmittel auf Basis von Imprägniermittel. Reagiert nicht mit Lackanstriche.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	transparent
Dichte*:	0,85 kg/l
Inhalt:	1 L
Festkörpergehalt:	ca. 47% (DIN 53216)
Ergiebigkeit:	± 0,2 kg/m² (± 200 µ)
Hitzebeständigkeit (der harten Schicht):	- 25^{0}C bis +160^{0}C
Grifffest*:	105 Minuten (± 100 µ)
Durchgetrocknet*:	5 Stunden (± 100 µ)

*bei einer Temperatur von 20 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit bei 65%

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)

VOC = 450,9 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für dieses Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

ANWENDUNG

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Roststellen sollten vorher entfernt werden.
- Vor dem Gebrauch den Behälter gründlich schütteln.
- Die Masse mithilfe einer Spritzpistole mit spezieller auftragen. Betriebsdruck: 3 – 6 bar.
- Geschlossene Hohlräume durch Einführen von Sonden bis zum Anschlag und anschließend durch langsames Zurückziehen behandeln.
- Das Produkt kann auch mittels Pinsel aufgetragen werden.
- Die verschmutzte Flächen und Werkzeuge lassen sich mit einem Lösungsmittel oder mit einem Lackbenzin reinigen. Eine ausgehärtete Beschichtung lässt sich nur mechanisch reinigen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

LAGERUNG

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Empfohlene Lagertemperatur: von 10^0C bis 30^0C.

GEWÄHRLEISTUNG

24 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde und unter empfohlenen Lagerbedingungen.